



**ADESIVI RESINE
VERNICI**

SCHEDA TECNICA ACQUAFOND SPECIAL

Fondo impregnante monocomponente acrilico-poliuretanoall'acqua per pavimenti in legno, indicato come prima mano di fondo per ciclo di verniciatura all'acqua.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il pavimento in legno dovrà essere ben levigato, stuccato e carteggiato, privo di parti distaccanti come oli, cere, siliconi. Il supporto da trattare dovrà essere asciutto, con umidità 8 – 12%. Temperatura ambiente da 15 a 25°C, umidità relativa non superiore al 75%. Dopo carteggiatura pulire l'intera superficie con aspirapolvere e successivamente con un panno antistatico.

APPLICAZIONE

Ambientare e agitare accuratamente il prodotto prima dell'uso. Applicare in modo uniforme a rullo o a pennello. Dopo 12 ore ca a C.N. si può procedere, previa carteggiatura, alla stesura della mano di finitura. Verificare sempre l'umidità del legno da 8 a 12%, la temperatura ambiente da 15 a 25°C e l'umidità relativa non superiore al 75%. Usare sempre guanti protettivi. Consultare sempre la scheda tecnica e di sicurezza del prodotto.

CARATTERISTICHE SPECIFICHE (a C.N.):

ASPETTO:	liquido lattiginoso
VISCOSITÀ (@20°C; FORD #4):	25 – 35
SECCO (%):	35 – 40
RESA (G/M2):	80 – 100
FUORI POLVERE (MIN):	90 – 120
TEMPERATURA D'USO (°C):	+15 - +25
CALPESTABILE (ORE):	12
APPLICAZIONE/ATTREZZI:	rullo, pennello
PULIZIA ATTREZZI:	acqua, a prodotto ancora fresco
MAGAZZINAGGIO (MESI):	6
TEMPERATURA COMPRESA FRA +5°C E +25°C	
INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO:	Smaltire in conformità alle vigenti disposizioni locali e nazionali
CONFEZIONI:	Unità complessive da 10 l (fustini da 5 l cad.)
LIMITAZIONI D'USO:	Non carteggiare Teme il gelo Data la grande varietà di essenze legnose in commercio è sempre consigliabile effettuare delle prove per verificare eventuali variazioni di tonalità del legno da trattare Non applicare in ambienti umidi Evitare correnti d'aria Ambientare il prodotto a 20°C prima dell'applicazione Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuali Base acqua

Recoll s.r.l. garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio delle proprie esperienze e conoscenze tecnico-scientifiche; tuttavia non si può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori del suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al caso specifico. La presente revisione annulla e sostituisce ogni revisione precedente.

RECOLL INTERNATIONAL s.r.l.

Via Edison 23/21 Z.I. Anconetta 36063 Marostica (Vi) Italy

Tel. 0424 471189 - Fax 0424 471196 - www.recoll.it - E-mail: recoll@recoll.it

PIVA 03412200242