



**ADESIVI RESINE  
VERNICI**

## **REOIL**

### **OLIO AUTOPOLIMERIZZANTE PER IL TRATTAMENTO DEI PAVIMENTI IN LEGNO LEVIGATI**

Per il trattamento a impregnazione autoreticolante dei pavimenti in legno levigati. Sono sufficienti 2 mani di applicazione per ottenere un effetto “vernice”.

#### **MODO D’USO:**

##### **PREPARAZIONE DEL SUPPORTO**

La superficie dovrà essere perfettamente levigata e priva di polveri, parti distaccanti come residui di calce, vernici o cere.

##### **APPLICAZIONE**

Ambientare il prodotto prima dell’uso. Stendere con pennello o rullo. La quantità di prodotto applicata per ogni singola applicazione è molto importante. Per ottenere risultati ottimali, come per qualsiasi altra verniciatura, è sempre valido il principio della stratificazione, più mani sottili e uniformi garantiscono una resistenza e aspetto migliore. Verificare sempre l’umidità del legno da 8 a 12%, la temperatura ambiente da 15 a 25°C e l’umidità relativa non superiore al 75%. Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuali. Consultare sempre la scheda tecnica e di sicurezza del prodotto.

#### **NOTE**

Una applicazione abbondante può, per effetto della pellicolazione superficiale, impedire l’ evaporazione dei solventi degli strati inferiori del film, soprattutto nel caso del REOIL che possiede una concentrazione molto elevata di olio uretanico. I finish oleouretanici sono prodotti a polimerizzazione naturale e necessitano di alcune accortezze per ottenere un risultato ottimale.

#### **CARATTERISTICHE SPECIFICHE (a C.N.):**

Aspetto:	Liquido limpido ambrato
Viscosità (@20°C; Brookfield):	4800 - 5200
Resa (g/m <sup>2</sup> ):	50 – 80
Tempo di essiccazione (ore):	6 – 10
Riapplicabilità (ore):	15 – 20
Pedonabilità (ore):	24 – 36
Temperatura d’uso (°C):	+15 - +25
Applicazione/Attrezzi:	rullo, pennello
Pulizia attrezzi:	Diluente di lavaggio SE
Rimozione prodotto:	Diluente di lavaggio SE, a prodotto ancora fresco
Magazzinaggio (mesi):	6
temperatura compresa fra +5°C e +25°C	
Informazioni sullo smaltimento	Smaltire in conformità alle vigenti disposizioni locali e nazionali
Confezioni:	Bottiglie da 1 l e fustini da 5 l
Limitazioni d’uso:	Prodotto infiammabile
Aerare l’ambiente durante la stesura, evitando correnti d’aria	
Non applicare in ambienti umidi	
Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuali	Ambientare il prodotto a 20°C prima dell’applicazione

RECOLL INTERNATIONAL s.r.l.

Via Edison 23/21 Z.I. Anconetta 36063 Marostica (Vi) Italy

Tel. 0424 471189 - Fax 0424 471196 - [www.recoll.it](http://www.recoll.it) - E-mail: [recoll@recoll.it](mailto:recoll@recoll.it)

PIVA 03412200242



RECOLL INTERNATIONAL s.r.l. garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio delle proprie esperienze e conoscenze tecnico-scientifiche; tuttavia non si può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori del suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al caso specifico. La presente revisione annulla e sostituisce ogni revisione precedente.