

# **RASAFOND**

#### RESINA LEGANTE PER RASATURE DI PAVIMENTI IN LEGNO

Resina legante a solvente di rapida essicazione per la rasatura e la stuccatura di pavimenti in legno; miscelato alla polvere di legno ottenuta dalla levigatura più fine.

## MODO D'USO: APPLICAZIONE

Ambientare il prodotto prima dell'uso. Il prodotto va amalgamato in rapporto 1:1 ca. fino ad ottenere un impasto omogeneo con polvere fina ottenuta dalla carteggiatuta del supporto da trattare. Stendere il prodotto con spatola liscia di acciaio inox (americana) applicare l'impasto ottenuto nelle fessure o meglio ancora eseguire una rasatura completa del pavimento. Nel caso fosse necessario ripetere più volte l'operazione. Ad essiccazione avvenuta (circa 40 - 60 min a C.N.) carteggiare con carta abrasiva fine rimuovendo completamente i residui di prodotto essicato. Verificare sempre l' umidità del legno da 8 a 12%, la temperatura ambiente da 15 a 25°C e l' umidità relativa non superiore al 75%. Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuali. Consultare sempre la scheda tecnica e di sicurezza del prodotto.

### **NOTE**

La non completa rimozione dell'eccesso di legante può causare una differente tonalizzazione del pavimento dopo verniciato. A questo punto si può procedere con il ciclo di verniciatura. E' consigliabile preparare l'impasto al momento dell'uso onde evitare differenze di tonalità della stuccatura.

### **CARATTERISTICHE SPECIFICHE:**

Aspetto: Liquido viscoso Viscosità (@20°C; Brookfield): 900 – 1100

Resa (g/m2): a seconda del supporto da trattare

Calpestabile (minuti): 15-30Messa in servizio (minuti): 40-60Temperatura d'uso (°C): +15-+25

Applicazione/Attrezzi: spatola liscia acciaio inox (americana)

Pulizia attrezzi: SE, a prodotto ancora fresco

Magazzinaggio (mesi): 6

temperatura compresa fra +5°C e +25°C

Informazioni sullo smaltimento: Smaltire in conformità alle vigenti disposizioni locali e nazionali

Confezioni: Fustini da 10 l Limitazioni d'uso: Infiammabile

Non applicare in ambienti umidi

Aerare l'ambiente durante la stesura, evitando correnti d'aria

Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuali Data la grande varietà di essenze legnose in commercio è sempre consigliabile effettuare delle prove per verificare eventuali variazioni di tonalità del

legno da trattare

Ambientare il prodotto a 20°C prima dell'applicazione

Base solvente

RECOLL INTERNATIONAL s.r.l.

Via Edison 23 Z.I. Anconetta 36063 Marostica (Vi) Italy

Tel. +39 0424 471189 - Fax +39 0424 471196

www.recoll.it - E-mail: recoll@recoll.it PIVA 03412200242



RECOLL INTERNATIONAL s.r.l. garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio delle proprie esperienze e conoscenze tecnico-scientifiche; tuttavia non si può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori del suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al caso specifico. La presente revisione annulla e sostituisce ogni revisione precedente.