



**ADESIVI RESINE
VERNICI**

RELUX

VERNICE POLIURETANICA BICOMPONENTE

lucida, semilucida e opaca

Particolarmente indicata per la verniciatura di pavimenti in legno nelle varie essenze o supporti legnosi in genere. Conferisce alla superficie elasticità, pienezza e ottima resistenza all'abrasione.

MODO D'USO:

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il pavimento in legno dovrà essere preventivamente trattato con SUPERFOND (vedi scheda tecnica). Il supporto da trattare dovrà essere asciutto, con umidità 8 – 12%. Temperatura ambiente da 15 a 25°C, umidità relativa non superiore al 75%. Dovrà essere carteggiato con grana 180. Dopo carteggiatura pulire l'intera superficie con aspirapolvere e successivamente con un panno antistatico.

APPLICAZIONE

Ambientare e agitare accuratamente il prodotto prima dell'uso. Preparare la sola quantità di prodotto necessaria utilizzando dei recipienti puliti. Miscelare omogeneamente con un bastone pulito i due componenti (1 parte comp. A + 1 parte comp. B), lasciare prereagire il prodotto per 10 minuti circa. Applicare in modo uniforme a rullo o a pennello. Dopo circa 12 ore a C.N. si può procedere, eventualmente, alla stesura di una seconda mano di RELUX previa carteggiatura con grana 180 e pulizia dell'intera superficie con aspirapolvere e successivamente con un panno antistatico. Verificare sempre l'umidità del legno da 8 a 12%, la temperatura ambiente da 15 a 25°C e l'umidità relativa non superiore al 75%. Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuali. Consultare sempre la scheda tecnica e di sicurezza del prodotto.

CARATTERISTICHE SPECIFICHE:

Aspetto: liquido	
Viscosità (@20°C):	14 – 16
Valore Gloss 60°:	LUCIDA: 95 SEMILUCIDA: 70 OPACA: 35
Rapporto di catalisi (A:B):	1:1
Durata della miscela (ore):	2
Resa (g/m ²):	80 – 100
Fuori polvere (min):	60 – 70
Temperatura d'uso (°C):	+15 - +25
Calpestabile (ore):	24
Messa in servizio (giorni):	7
Applicazione/Attrezzi:	rullo, pennello
Pulizia attrezzi:	SE, a prodotto ancora fresco
Confezioni:	Confezioni complessiva da 10 l (5 l comp. A + 5 l comp. B)
Magazzinaggio (mesi):	6
temperatura compresa fra +5°C e +25°C	
Limitazioni d'uso:	Non applicare in ambienti umidi Aerare l'ambiente durante la stesura, evitando correnti d'aria Ambientare il prodotto a 20°C prima dell'applicazione Usare sempre adeguata maschera e guanti protettivi Base solvente

RECOLL INTERNATIONAL s.r.l.

Via Edison 23 Z.I. Anconetta 36063 Marostica (Vi) Italy

Tel. +39 0424 471189 - Fax +39 0424 471196

www.recoll.it - E-mail: recoll@recoll.it PIVA 03412200242



CICLI DI FINITURA CONSIGLIATI:

SUPERFOND + RELUX

REFOND + RELUX

RECOLL INTERNATIONAL s.r.l. garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio delle proprie esperienze e conoscenze tecnico-scientifiche; tuttavia non si può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori del suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al caso specifico. La presente revisione annulla e sostituisce ogni revisione precedente.

RECOLL INTERNATIONAL s.r.l.

Via Edison 23 Z.I. Anconetta 36063 Marostica (Vi) Italy

Tel. +39 0424 471189 - Fax +39 0424 471196

www.recoll.it - E-mail: recoll@recoll.it PIVA 03412200242