



**ADESIVI RESINE  
VERNICI**

# SCHEDA TECNICA ACQUALUX SPECIAL 1K

VERNICE MONOCOMPONENTE

SUPER-OPACA - OPACA - SEMILUCIDA - LUCIDA

Vernice all'acqua, di nuova concezione e di facile stesura per pavimenti in legno. Lascia un film trasparente che conferisce una tonalità naturale al legno.

## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il pavimento in legno dovrà essere ben levigato, stuccato e carteggiato, privo di parti distaccanti come oli, cere, siliconi. Il supporto da trattare dovrà essere asciutto, con umidità 8 - 12%. Temperatura ambiente da 15 a 25°C, umidità relativa non superiore al 75%. Dopo carteggiatura pulire l'intera superficie con aspirapolvere e successivamente con un panno antistatico.

## APPLICAZIONE

Ambientare e agitare accuratamente il prodotto prima dell'uso. Filtrare il prodotto prima dell'uso. Applicare in modo uniforme a rullo o a pennello. Dopo 12 ore ca a C.N. si può procedere alla stesura della seconda mano previa carteggiatura con grana 220, pulire l'intera superficie con aspirapolvere e successivamente con un panno antistatico. Eventualmente applicare una terza mano, previa carteggiatura. Verificare sempre l'umidità del legno da 8 a 12%, la temperatura ambiente da 15 a 25°C e l'umidità relativa non superiore al 75%. Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuali. Consultare sempre la scheda tecnica e di sicurezza del prodotto.

## CARATTERISTICHE SPECIFICHE (a C.N.):

ASPETTO:	liquido lattiginoso
VISCOSITÀ (@20°C; FORD #4):	20 - 30
SECCO (%):	27 - 33
RESA (G/M2):	80 - 100
FUORI POLVERE (MIN):	60 - 70
TEMPERATURA D'USO (°C):	+15 - +25
CALPESTABILE (ORE):	24
MESSA IN SERVIZIO (GIORNI):	7
APPLICAZIONE/ATTREZZI:	rullo, pennello
PULIZIA ATTREZZI:	acqua, a prodotto ancora fresco
MAGAZZINAGGIO (MESI):	6
TEMPERATURA COMPRESA FRA +5°C E +25°C	
CONFEZIONI:	Unità complessive da 10 l (fustini da 5 l cad.)
LIMITAZIONI D'USO:	Non applicare in ambienti umidi Teme il gelo Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuali Aerare l'ambiente durante la stesura, evitando correnti d'aria Ambientare il prodotto a 20°C prima dell'applicazione Base acqua

RECOLL INTERNATIONAL s.r.l.

Via Edison 23/21 Z.I. Anconetta 36063 Marostica (Vi) Italy

Tel. 0424 471189 - Fax 0424 471196 - [www.recoll.it](http://www.recoll.it) - E-mail: [recoll@recoll.it](mailto:recoll@recoll.it)

PIVA 03412200242



**ADESIVI RESINE  
VERNICI**

## **CICLI DI FINITURA CONSIGLIATI:**

Finitura 3 mani di Acqualux special 1K

### **PREPARAZIONE DEL SUPPORTO**

Il pavimento in legno dovrà essere ben levigato, stuccato e carteggiato con grana 150-180, privo di parti distaccanti come oli, cere, siliconi. Il supporto da trattare dovrà essere asciutto, con umidità 8 – 12%. Temperatura ambiente da 15 a 25°C, umidità relativa non superiore al 75%. Dopo carteggiatura pulire l'intera superficie con aspirapolvere e successivamente con un panno antistatico.

### **APPLICAZIONE**

Ambientare e agitare accuratamente il prodotto prima dell'uso. Filtrare il prodotto. Applicare in modo uniforme a rullo o a pennello. Dopo 12 ore ca a C.N. si può procedere alla stesura della seconda mano previa carteggiatura con grana 220, pulire l'intera superficie con aspirapolvere e successivamente con un panno antistatico. Eventualmente applicare una terza mano, previa carteggiatura.

Finitura Acquafond special + 2 mani di Acqualux special 1K

Il pavimento in legno dovrà essere ben levigato, stuccato e carteggiato con grana 150-180, privo di parti distaccanti come oli, cere, siliconi. Il supporto da trattare dovrà essere asciutto, con umidità 7 – 11%. Temperatura ambiente da 15 a 25°C, umidità relativa non superiore al 75%. Dopo carteggiatura pulire l'intera superficie con aspirapolvere e successivamente con un panno antistatico.

### **APPLICAZIONE**

Ambientare e agitare accuratamente il prodotto prima dell'uso. Applicare ACQUAFOND SPECIAL in modo uniforme a rullo o a pennello. Dopo 12 ore ca a C.N. si può procedere alla stesura della seconda mano. Dopo 12 ore ca a C.N. si può procedere alla stesura della mano di ACQUALUX SPECIAL 1K previa carteggiatura con grana 220, pulire l'intera superficie con aspirapolvere e successivamente con un panno antistatico.

RECOLL INTERNATIONAL SRL s.r.l. garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio delle proprie esperienze e conoscenze tecnico-scientifiche; tuttavia non si può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori del suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al caso specifico. La presente revisione annulla e sostituisce ogni revisione precedente.

RECOLL INTERNATIONAL s.r.l.

Via Edison 23/21 Z.I. Anconetta 36063 Marostica (Vi) Italy

Tel. 0424 471189 - Fax 0424 471196 - [www.recoll.it](http://www.recoll.it) - E-mail: [recoll@recoll.it](mailto:recoll@recoll.it)

PIVA 03412200242