



**ADESIVI RESINE  
VERNICI**

# SCHEDA TECNICA SBIANCANTE ALL'ACQUA

Prodotto specifico a base acquosa per tinteggiare i pavimenti in legno formulato con particolari resine che offrono una totale resistenza all'ingiallimento causato dai tannini

## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il pavimento in legno dovrà essere ben levigato, stuccato e carteggiato, privo di parti distaccanti come oli, cere, silicani. Il supporto da trattare dovrà essere asciutto, con umidità 8 – 12%. Temperatura ambiente da 15 a 25°C, umidità relativa non superiore al 75%. Dopo carteggiatura pulire l'intera superficie con aspirapolvere e successivamente con un panno antistatico.

## APPLICAZIONE

Ambientare e agitare accuratamente il prodotto prima dell'uso. Diluire con circa 10/50% di acqua e applicare con spugna o straccio sul pavimento grezzo possibilmente lungo la vena del legno. Dopo circa 2 ore se richiesto è possibile applicare una seconda mano.

L'intensità della sbiancatura dipende dalla diluizione del prodotto e dalle mani applicate.

Dopo circa 12 ore è possibile finire il pavimento con un ciclo di verniciatura a base acqua.

## CARATTERISTICHE SPECIFICHE (a C.N.):

ASPETTO:	liquido bianco denso
RESA (G/M2):	20 - 50 .
FUORI POLVERE (MIN):	60
TEMPERATURA D'USO (°C):	+10 - +25
SOVRAVERNICIABILE (ORE):	8 - 12
MESSA IN SERVIZIO (GIORNI):	7
APPLICAZIONE/ATTREZZI:	spugna, straccio
PULIZIA ATTREZZI:	acqua, a prodotto ancora fresco
MAGAZZINAGGIO (MESI):	6 -12
TEMPERATURA COMPRESA	FRA +5°C E +25°C
CONFEZIONI:	5 L
LIMITAZIONI D'USO:	Non applicare in ambienti umidi Teme il gelo Evitare correnti d'aria Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuali Ambientare il prodotto a 20°C prima dell'applicazione Base acqua

RECOLL INTERNATIONAL s.r.l.

Via Edison 23/21 Z.I. Anconetta 36063 Marostica (Vi) Italy

Tel. 0424 471189 - Fax 0424 471196 - [www.recoll.it](http://www.recoll.it) - E-mail: [recoll@recoll.it](mailto:recoll@recoll.it)

PIVA 03412200242