



**ADESIVI RESINE
VERNICI**

SCHEMA TECNICA PATINA DECAPE'

PATINA DECAPE' è un prodotto specifico per pigmentare il poro del legno e conferire quindi al manufatto un aspetto cromatico particolare (effetto Decapé). Questa patina infatti si fissa solamente nella poratura del legno creando un piacevole contrasto.

CARATTERISTICHE:

Rapporto di catalisi:	monocomponente
Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +25°C
Applicazione:	ruolo / pennello
Eventuale diluizione:	diluente
Resa:	150 g/m ²
Fuori polvere	5-10'(1)
Fuori impronta	1 h (1)
Carteggiabilità	2-3 h (1)
Stabilità al magazzinaggio	1 anno (2)
Confezioni	5 Kg - 10 Kg
Pulizia attrezzi	diluente
Limitazione d'uso:	Non applicare in ambienti umidi Teme il gelo Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuali Aerare l'ambiente durante la stesura, evitando correnti d'aria Ambientare il prodotto a 20°C prima dell'applicazione.

a 20°C e 65% di U.R.

in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

APPLICAZIONE

Applicare sul pavimento in legno preventivamente stuccato, carteggiato (si consiglia come ultima carta la grana 120) ed accuratamente aspirato. Dopo almeno 12 ore applicare a rullo od a pennellata PATINA DECAPE' in modo uniforme sull'intera superficie. Dopo 30-60 minuti asportare l'eccesso di patina con retina grana 220. Aspirare molto bene e procedere alla successiva finitura. E' consigliabile utilizzare come mano a finire ACQUALUX TOP o ACQUALUX H2, perché forniscono un film molto duro, elastico, omogeneamente opaco senza far virare il colore del decapé. Nel caso fosse richiesto un forte effetto decapante, si suggerisce di utilizzare tavolette preventivamente spazzolate e comunque essenze con porosità molto marcata.

RECOLL INTERNATIONAL s.r.l.

Via Edison 23/21 Z.I. Anconetta 36063 Marostica (Vi) Italy

Tel. 0424 471189 - Fax 0424 471196 - www.recoll.it - E-mail: recoll@recoll.it

PIVA 03412200242