



**ADESIVI RESINE
VERNICI**

ACQUALUX SPORT 2K

Finitura poliuretanica bicomponente all'acqua per pavimentazioni sportive

ACQUALUX SPORT 2K è una finitura poliuretanica bicomponente all'acqua per pavimentazioni sportive. ACQUALUX SPORT 2K presenta tutte le caratteristiche di ACQUALUX H2 standard con il vantaggio di essere stata formulata per rispondere ai più elevati standard antiscivolo dei pavimenti in legno dei centri sportivi. Durezza, distensione, dilatazione, resistenze chimiche e resistenze meccaniche collocano ACQUALUX SPORT 2K al top di qualità della gamma.

MODO D'USO:

ACQUALUX SPORT 2K catalizzata nel rapporto indicato e miscelata in modo omogeneo, va applicata sul pavimento in legno preventivamente stuccato, carteggiato, accuratamente aspirato e trattato con una mano di ACQUAFOND TOP (vedi relativa scheda tecnica). In condizioni lavorative critiche (alte temperature, basse umidità o grandi superfici) si consiglia l'aggiunta di ACQUALENTO in quantità 5-10% (vedi relativa scheda tecnica). Nell'applicazione a rullo è fondamentale che la vernice catalizzata venga "lavorata" molto bene lungo la vena del legno evitando gli accumuli di prodotto. E' utile applicare uno strato uniforme di prodotto, ACQUALUX SPORT 2K, utilizzando un rullo 8 mm in microfibra.

Il ciclo di verniciatura consiste nella stesura di una prima mano di fondo all'acqua ACQUAFOND TOP (vedi relativa scheda tecnica), dopo 12-24 ore carteggiare con carta abrasiva o rete grana 220/320 e applicare la prima mano di ACQUALUX SPORT 2K

secondo la grammatura prevista. Dopo 12-24 ore previa carteggiatura con carta abrasiva o rete grana 220/320, applicare la seconda mano di ACQUALUX SPORT 2K.

CARATTERISTICHE SPECIFICHE :

Aspetto:	liquido lattiginoso
Viscosità (20°C):	16 – 22
Valore Gloss:	20 GLOSS
Rapporto di catalisi (A:B):	10:1
Durata della miscela (ore):	2
Resa (g/m ²):	100 ca.
Fuori polvere (min):	40 – 50
Temperatura d'uso (°C):	+15 - +25
Calpestabile (ore):	24
Messa in servizio (giorni):	7
Applicazione/Attrezzi:	rullo, pennello
Pulizia attrezzi:	acqua, a prodotto ancora fresco
Magazzinaggio (mesi):	6
temperatura compresa fra +5°C e +25°C	
Confezioni:	Unità complessive da 11 l (5 l comp. A + 0,50 l comp. B)
Limitazioni d'uso:	Non applicare in ambienti umidi Teme il gelo Evitare correnti d'aria Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuali Ambientare il prodotto a 20°C prima dell'applicazione Base acqua

RECOLL INTERNATIONAL s.r.l.

Via Edison 23 Z.I. Anconetta 36063 Marostica (Vi) Italy

Tel. +39 0424 471189 - Fax +39 0424 471196

www.recoll.it - E-mail: recoll@recoll.it PIVA 03412200242



RECOLL INTERNATIONAL s.r.l. garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio delle proprie esperienze e conoscenze tecnico-scientifiche; tuttavia non si può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori del suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al caso specifico. La presente revisione annulla e sostituisce ogni revisione precedente.