



**ADESIVI RESINE
VERNICI**

REPLAN

LIVELLANTE IN POLVERE

Livellante cementizio in polvere per la lisciatura di sottofondi irregolari.

MODO D'USO:

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Verificare sempre l'umidità del sottofondo con appositi strumenti. Il sottofondo dovrà essere privo di umidità, compatto, pulito da parti distaccanti come calce, residui di polvere, oli o cere.

APPLICAZIONE

Versare la polvere (25 kg) nell'acqua (6,5 kg) a temperatura ambiente contenuta in un recipiente pulito mescolando con agitatore elettrico fino ad ottenere un impasto omogeneo privo di grumi e della densità spatolabile. L'impasto così ottenuto va lasciato riposare per qualche minuto prima di applicare il prodotto con apposita spatola liscia in acciaio inox (americana). Prima della successiva posa controllare il grado di umidità del massetto <2% (<0.5% anidrite). Temperatura ambiente da 15 a 25°C, umidità relativa non superiore al 75%. Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuale. Consultare sempre la scheda tecnica e di sicurezza del prodotto.

NOTE

Se il sottofondo si presenta eccessivamente spolverante è opportuno pretrattarlo con VINACOLL 201 o ISOLATT 201/04 (vedi scheda tecnica). Per ottenere un autolivellante più tenace aggiungere al REPLAN il nostro ISOLATT 201/04 (vedi scheda tecnica). Usare sempre i nostri adesivi come PARQUET 0160 ECO, PARQUET 0160 GREEN LINE, PARQUET T/56 o PARQUET W4/SM per la posa di pavimenti in legno. Per la posa di gomma, pvc o moquettes utilizzare esclusivamente i nostri adesivi VINACOLL 4000, REPOL G35, MOQUETTES 03 o MOQUETTES 03/L.

REPLAN è adatto per realizzare rasature con spessori compresi fra 4mm e 10mm.

CARATTERISTICHE SPECIFICHE:

Aspetto:	Polvere cementizia
Grana:	Media
Tempo di maturazione (min):	3 - 5
Resa (g/m ²):	1.4 kg/m ² per mm di spessore
Tempo di lavorabilità (min):	15 - 20
Temperatura d'uso (C):	+15 - +25
Messa in servizio (giorni):	3 - 5
Indurimento (ore):	24 - 48 ore (a seconda dell'impiego e dello spessore applicato)
Applicazione/Attrezzi:	Spatola liscia "americana"
Pulizia attrezzi:	Acqua, a prodotto ancora fresco
Magazzinaggio (mesi):	6
temperatura compresa fra +5°C e +25°C	
Informazioni sullo smaltimento	Smaltire in conformità alle vigenti disposizioni locali e nazionali
Confezioni	Sacchi da 25 kg
Limitazioni d'uso:	Non applicare in ambienti umidi Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuali

RECOLL INTERNATIONAL s.r.l.

Via Edison 23 Z.I. Anconetta 36063 Marostica (Vi) Italy

Tel. +39 0424 471189 - Fax +39 0424 471196

www.recoll.it - E-mail: recoll@recoll.it PIVA 03412200242



RECOLL INTERNATIONAL s.r.l. garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio delle proprie esperienze e conoscenze tecnico-scientifiche; tuttavia non si può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori del suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al caso specifico. La presente revisione annulla e sostituisce ogni revisione precedente.