



**ADESIVI RESINE  
VERNICI**

## **ISOLATT 201/04**

### **RESINA CONSOLIDANTE IN DISPERSIONE ACQUOSA**

Consolidante fissativo in dispersione acquosa a base di resine sintetiche per massetti o superfici murali friabili o spolveranti. Per l'incollaggio usare esclusivamente i ns. collanti vinilici o acrilici.

#### **MODO D'USO:**

#### **PREPARAZIONE DEL SUPPORTO**

Verificare sempre l'umidità del sottofondo con appositi strumenti. Il sottofondo dovrà essere privo di umidità, compatto, pulito da parti distaccanti come calce, residui di polvere, oli o cere.

#### **APPLICAZIONE**

Ambientare il prodotto a 20°C prima dell'uso. Diluire 1 kg di prodotto con 7 – 10 litri di acqua pulita (a seconda dell'assorbimento del supporto da trattare) e mescolare fino a completa omogeneità. Applicare abbondantemente sul sottofondo con rullo o pennello. Misurare sempre l'umidità del massetto prima dell'incollaggio <2% (<0.5% anidrite). Temperatura ambiente da 15 a 25°C, umidità relativa non superiore al 75%. Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuali. Consultare sempre la scheda tecnica e di sicurezza del prodotto.

#### **NOTE**

Utilizzabile come promotore di adesione per rasature con REPLAN (vedi scheda tecnica).

#### **CARATTERISTICHE SPECIFICHE :**

Aspetto:	Liquido denso
Viscosità (@20°C; Brookfield):	2000 – 3000
Resa (g/m <sup>2</sup> ):	300 – 500 (diluito)
Tempo di lavorabilità (minuti):	15 – 20
Temperatura d'uso (°C):	+15 - +25
Messa in servizio (giorni):	5 – 7
Indurimento film (ore):	24 - 48 ore (a seconda dell'impiego e dello spessore applicato)
Applicazione/Attrezzi:	Rullo, pennello
Pulizia attrezzi:	Acqua, a prodotto ancora fresco
Magazzinaggio (mesi):	6
temperatura compresa fra +5°C e +25°C	
Informazioni sullo smaltimento	Smaltire in conformità alle vigenti disposizioni locali e nazionali
Confezioni	Secchie da 10 kg. Non applicare in ambienti umidi Teme il gelo
Limitazioni d'uso:	Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuali Ambientare il prodotto a 20°C prima dell'applicazione

RECOLL INTERNATIONAL s.r.l. garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio delle proprie esperienze e conoscenze tecnico-scientifiche; tuttavia non si può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori del suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al caso specifico. La presente revisione annulla e sostituisce ogni revisione precedente.

RECOLL INTERNATIONAL s.r.l.

Via Edison 23 Z.I. Anconetta 36063 Marostica (Vi) Italy

Tel. +39 0424 471189 - Fax +39 0424 471196

[www.recoll.it](http://www.recoll.it) - E-mail: [recoll@recoll.it](mailto:recoll@recoll.it) PIVA 03412200242