



**ADESIVI RESINE  
VERNICI**

## **SCHEMA TECNICA RECOLPOX 050/ED**

### **GENERALITA'**

RECOLPOX 050/ED è un rasante epossidico formulato appositamente per la rasatura a spessore di pavimenti cementizi per la posa del parquet con elevate caratteristiche meccaniche e impermeabilità all'acqua.

### **CAMPO D'IMPIEGO**

Viene impiegato come rasante a spessore invariato per la preparazione di pavimenti cementizi e barriera all'umidità per l'incollaggio del parquet.

### **CARATTERISTICHE**

Aspetto resina (componente A)	pastoso
Aspetto indurente (componente B)	liquido
Rapporto d'impasto	componente A Kg 18 componente B Kg 2
Pont-life da 10°C a 14°C	2 / 2 ½ ore
a 25°C	1 / 1 ½ ore
Attesa per la posa da 10°C a 14°C	4 / 5 giorni
a 25°C	48 ore
Peso specifico A+B	1,5 +/- 0,05

Si può applicare il parquet sul rasante RECOLPOX 050/ED non ancora completamente asciutto purché calpestabile.

### **PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI**

Tutti gli adesivi necessitano di una superficie o supporto privo di corpi estranei per riuscire ad ancorare saldamente ad esse. Quindi le superfici da rivestire devono essere esenti da polvere, parti friabili o incoerenti, cere, sostanze grasse, trattamenti chimici antiadesione o brillantanti, precedenti trattamenti con resine o vernici, efflorescenze saline o reazioni di formazione del velo silicatico antiaderente sulla superficie del massetto cementizio (crosta lucida silicatica).

RECOLL INTERNATIONAL s.r.l.

Via Edison 23/21 Z.I. Anconetta 36063 Marostica (Vi) Italy

Tel. 0424 471189 - Fax 0424 471196 - [www.recoll.it](http://www.recoll.it) - E-mail: [recoll@recoll.it](mailto:recoll@recoll.it)

PIVA 03412200242



**ADESIVI RESINE  
VERNICI**

N.B.: nel dubbio si consiglia di carteggiare o scarificare sempre e soprattutto in presenza di supporti e pavimenti in ceramica o altri tipi analoghi (cioè con superficie speculare non permeabile) prima della posa del collante.

### **PREPARAZIONE DELLA RESINA**

Versare l'indurente (componente B) nella resina (componente A) e mescolare accuratamente per omogeneizzare. In caso di preparazioni frazionate, rispettare le proporzioni originali dei due componenti (vedi caratteristiche). La resina deve essere mescolata possibilmente con un miscelatore meccanico a "basso numero di giri", per evitare surriscaldamenti (trapano a 250-500 giri al minuto). Spalmare il rasante RECOLPOX 050/ED con spatola a spessore desiderato. Le attrezzature possono essere pulite con diluente, alcool etilico o acqua.

### **CONSUMI**

Ca. Kg 1,5 / 1,7 per millimetro al metro quadro.

### **MAGAZZINO**

Il prodotto nel suo imballo originale ha una durata di 12 mesi. Non esporre il prodotto a fonti di calore o raggi solari.

RECOLL INTERNATIONAL s.r.l.

Via Edison 23/21 Z.I. Anconetta 36063 Marostica (Vi) Italy

Tel. 0424 471189 - Fax 0424 471196 - [www.recoll.it](http://www.recoll.it) - E-mail: [recoll@recoll.it](mailto:recoll@recoll.it)

PIVA 03412200242