ADESIVI **RESINE**
VERNICI

Revisione 01/06/2010

REPOX 740 SCHEDA TECNICA

Pavimentazioni in resina
Descrizione :
REPOX 740 e'un prodotto bicomponente,a
Base acqua,composto da:
componente A: miscela di prepolimeri epossidici liquidi ed additivi.
Componente B : ammina di copolimerizzazione, pigmenti, additivi e acqua.
REPOX 740 forma un film impermeabile
All'acqua e agli olii ,possiede ottima adesione
Al supporto e una buona resistenza chimica generale.
Campo d'impiego:
REPOX 740 trova impiego nella realizzazione di rivestimenti di superfici di calcestruzzo industriale
Rifinito al quarzo :in particolare viene indicato per la
Protezione antimacchia e antipolvere in magazzini, depositi garages,ecc.
Applicazione:
preparazione della superficie:
Il supporto deve essere attentamente esaminato per
Essere certi che sia una base adatta e strutturalmente
Sana.
In caso di nuovi pavimenti:
Prima di effettuare l'applicazione controllare la
Bagnabilita'del supporto di posa,poiche'potrebbe
Essere compromessa dalla presenza di sostanze idro-
Repellenti presenti nei trattamenti di consolidamento
Ed indurimento delle superfici:in questo caso
e'necessario molare con levigatrice da marmi prima di procedere.
In caso di pavimenti vecchi:
procedere ad un accurato lavaggio,con spazzolatura meccanica con monospazzola e disco adatto e ad un risciacquo finale abbondante con aspirazione del liquido.In questo modo saranno rimossi polvere,sporco e grassi solubili.In caso invece di cls inquinato da oli,vecchi edesivi o vernici,efflorescenze,ruggine,muffe ed altro ,procedere ad una molatura come al punto precedente.
Pavimenti vecchi con la presenza di buchi:
le depressioni e le incoerenze della superficie devono essere risarcite con RECOLPOX 50ED .
Pavimenti vecchi con problemi di scarsa resistenza a compressione unita ad una notevole porosita'.
Vanno consolidate tramite impregnazione con una o piu'mani di ISOLATT 201/04 diluito da 4 a 7 volte in acqua(la diluizione dovra'essere stabilita in funzione dell'assorbimento del supporto).
Preparazione del supporto:
versare il componenteA di REPOX 740 nel componente B e mescolare bene con trapano a basso numero di giri in modo da non creare schiuma.

RAPPORTO DI CATALISI "A"KG.1 "B" KG.1

Applicazione del prodotto:
Applicare a rullo,pennello,spruzzo:
correggere eventualmente la viscosita' con l'aggiunta di acqua massimo 10/15% in peso.
E' possibile applicare REPOX 740 in piu'mani distanziate un giorno l'una dall'altra fino al raggiungimento dello spessore desiderato.
Consumi:
Si consiglia di realizzare un rivestimento di 0,15 –0,20 Mm di spessore applicando da 0,25 a 0,30 kg/m2 di prodotto (A+B),in funzione dell'assorbimento del supporto.

Avvertenze ed istruzioni particolari:
dopo 90 minuti dalla miscelazione dei due componentei A+B ,interrompere l'applicazione;
Non usare con temperature inferiori a +10°C.
Mescolare i componenti A+B nei rapporti precisi indicati sulle confezioni.
Leggere la scheda di sicurezza.

RECOLL INTERNATIONAL s.r.l. via edison,23
36063 Marostica (vi) Italy tel.+39.0424.471.189
fax +39.0424.471.196 mail: recoll@recoll.it
web: www.recoll.it skaipe:robertorecoll

RECOLL INTERNATIONAL s.r.l. garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio delle proprie esperienze e conoscenze tecnico-scientifiche; tuttavia non si può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori del suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.