



**ADESIVI RESINE  
VERNICI**

## **LEGNODUR A240/F**

### **ADESIVO VINILICO MONOCOMPONENTE PER LA POSA DI PAVIMENTI GALLEGGIANTI**

Per l'incollaggio fra maschio e femmina di pavimenti di laminato o prefiniti da posare galleggianti (flottante). Collante usato frequentemente in falegnameria per incollaggi resistenti all'acqua (finestre, piani da cucina, mobili da bagno). Classe D3.

#### **MODO D'USO:**

#### **PREPARAZIONE DEL SUPPORTO**

Verificare sempre l'umidità del sottofondo e del legno con appositi strumenti. Non posare su massetti non protetti da possibili rimonte di umidità (interporre sempre una adeguata guaina di tenuta al vapore). Non posare in locali che non siano muniti di serramenti o chiusure. Non posare se le pareti e i soffitti del locale non sono ben asciutti.

#### **APPLICAZIONE**

Ambientare il prodotto prima dell'uso. Per l'incollaggio di pavimenti ad incastro stendere la colla con apposito contenitore sulla parte superiore del maschio allo scopo di garantire una migliore impermeabilità dei giunti incollati. Eventuali fuoriuscite di colla dai giunti durante la posa potranno essere tolte con un panno umido a colla fresca. Prima dell'incollaggio verificare sempre con appositi strumenti l'umidità del legno (l'umidità deve essere compresa fra 7 e 11%). Temperatura ambiente da 15 a 25°C, umidità relativa non superiore al 75%. Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuali. Consultare sempre la scheda tecnica e di sicurezza del prodotto.

#### **CARATTERISTICHE SPECIFICHE :**

Aspetto:	Liquido denso
Viscosità (@20°C; Brookfield):	10000 – 18000
Secco (%):	52 – 56
Resa (g/m <sup>2</sup> ):	a seconda dell'impiego e dello spessore applicato
Tempo di lavorabilità (minuti):	8 – 10
Temperatura d'uso (°C):	+15 - +25
Pedonabilità (ore):	10 – 12
Indurimento film (ore):	3 - 4 ore (a seconda dell'impiego e dello spessore applicato)
Applicazione/Attrezzi:	Pennello, apposito barattolo stendi colla
Pulizia attrezzi:	Acqua, a prodotto ancora fresco
Magazzinaggio (mesi):	6
temperatura compresa fra +5°C e +25°C	
Informazioni sullo smaltimento:	Smaltire in conformità alle vigenti disposizioni locali e nazionali
Confezioni:	Taniche da 25 kg. o appositi barattoli da 500 g. Non applicare in ambienti umidi
Limitazioni d'uso:	Teme il gelo Ambientare il prodotto a 20°C prima dell'applicazione

RECOLL INTERNATIONAL s.r.l. garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio delle proprie esperienze e conoscenze tecnico-scientifiche; tuttavia non si può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori del suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al caso specifico. La presente revisione annulla e sostituisce ogni revisione precedente.