



**ADESIVI RESINE  
VERNICI**

## SCHEDA TECNICA COLFORT 001/N

### Il prodotto

Adesivo acquoso a base di dispersioni policloropreniche modificate.

### Dove si impiega

COLFORT 001/N trova principalmente impiego nell'accoppiatura di fodera, tomaia e puntale nell'industria calzaturiera.

### Come si impiega

Assicurarsi che i materiali da incollare siano puliti, asciutti e senza distaccanti. COLFORT 001/N viene applicato a spruzzo. Applicare sui due lati, accoppiare immediatamente, pressare manualmente e successivamente con pressa puntali, solitamente riscaldante.

Le attrezzature impiegate per l'applicazione di COLFORT 001/N devono essere lavate immediatamente dopo l'uso con acqua e sapone. Il prodotto essiccato si può togliere con acqua calda e sapone. Non usare solventi organici.

Il film di COLFORT 001/N si presenta trasparente, flessibile, tenace e di colore leggermente paglierino. Prove di adesione devono essere fatte almeno 24 ore dopo l'applicazione. In ogni caso la definitiva cristallizzazione dell'adesivo non avviene prima di 48 ore.

La resistenza all'umidità, all'invecchiamento ed al calore possono essere definite buone e sono sullo stesso ordine di grandezza dei tradizionali adesivi in solvente impiegati per le stesse applicazioni.

### Confezioni

COLFORT 001/N è fornito in taniche da 10 kg.

### Avvertenze

Prodotto non pericoloso.

### Stoccaggio e garanzia

COLFORT 001/N è un prodotto in emulsione acquosa e deve essere conservato a temperatura compresa fra 10 e 25°C. Temperature inferiori possono comportare la coagulazione del prodotto e quindi il suo deterioramento irreversibile. Se conservato secondo le prescrizioni la stabilità massima è di 6 mesi.

---

### Caratteristiche Fisiche e Tecniche

Tipo di Test	Metodo	Limiti di Accettazione/U.M.
Aspetto Visivo	Liquido bianco (*)	
Viscosità	LG3000	80 - 120 mPa.s
Residuo secco	LG2200	53 - 55 %

(\*) Valori solamente indicativi

I dati contenuti in questa pubblicazione, e qualsiasi consiglio tecnico - sia esso verbale, scritto o in seguito a prove - sono basati sulla nostre conoscenze ed esperienze attuali. A causa dei molti fattori che hanno un effetto nei processi applicativi dei nostri prodotti, questi dati non sollevano l'utilizzatore dall'obbligo di verificare la loro validità e di testare l'adeguatezza dei prodotti per gli specifici impieghi, né costituiscono garanzia di specifiche proprietà o specifici risultati. L'applicazione e l'uso dei nostri prodotti, anche se fatti seguendo i nostri consigli tecnici, sono condotti al di fuori del nostro controllo e pertanto sono sotto la completa responsabilità dell'utilizzatore. E' responsabilità dell'utilizzatore dei nostri prodotti assicurarsi che siano rispettati i diritti di terzi e che siano osservati i regolamenti e le leggi in vigore.

RECOLL INTERNATIONAL s.r.l.

Via Edison 23/21 Z.I. Anconetta 36063 Marostica (Vi) Italy

Tel. 0424 471189 - Fax 0424 471196 - [www.recoll.it](http://www.recoll.it) - E-mail: [recoll@recoll.it](mailto:recoll@recoll.it)

PIVA 03412200242