

CATAS S.p.A. Iscr. Reg. Imprese Udine nr. iscr. C.F. 01818850305 Reg. Impr. UD 20663 P. IVA: 01818850305 C.Soc. € 1.003.650,00 i.v.

Sede: Via Antica, 24/3 33048 S. Giovanni al Nat. UD Tel. 0432.747211 r.a. Fax 0432.747250 http://www.catas.com

e-mail: lab@catas.com

Filiale: Via Braille, 5 20851 Lissone MB Tel 039 464567 Fax 039.464565



e-mail: lissone@catas.com

## **RAPPORTO DI PROVA**

184699 / 1

Ricevimento campione: 22/10/14 Esecuzione prova: 06/11/14 Emissione rapporto:

01/12/14

Denominaz.campione: LEGNODUR A240 (100pp), CATALIZZATORE 2423/R (5pp)

RECOLL INTERNATIONAL S.R.L. VIA T.A. EDISON 23 36063 MAROSTICA (VI) ITALIA

## Resistenza al taglio per trazione su incollaggi EN 205:2003 - Classe D4

Tipo di adesivo:

vinilico bicomponente

Specie legnosa:

Faggio (Fagus Sylvatica)

Contenuto di umidità:

10±2 %

Condizionamento:

23±2°C e 50±5% u.r.

Trattamenti superficili dei provini:

levigatura con carta abrasiva di grana 100

Numero di provette:

20

Strato adesivo:

sottile

Superficie aderente:

200 mm2

Attrezzatura di prova:

Dinamometro Instron mod. 5500R

Velocità avanzamento:

50 mm/min

Temperatura di prova:

23±2 °C

Temperatura d'incollaggio

20 ± 2 °C

## Condizioni di incollaggio:

Miscela parte A:

100 pp

Miscela parte B:

5 pp

Quantità:

150±10 g/m2

Spalmatura:

doppia

Tempo aperto:

120±10

Tempo chiuso:

180±10

Pressione:

tra 0,7 e 0,8 N/mm2

Tempo di pressione:

120 min

H responsabile di reparto Ing. Paolo Tirelli

X II Direttore ott. Andrea Giavon

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. I risultati riportati sul rapporto di prova si riferiscono solo al campione provato. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente. pag. 1/5



CATAS S.p.A. Iscr. Reg. Imprese Udine nr. iscr. C.F. 01818850305 Reg. Impr. UD 20663 P. IVA: 01818850305 C.Soc. € 1.003,650,00 i.v. Sede: Via Antica, 24/3 33048 S. Giovanni al Nat. UD Tel. 0432.747211 r.a. Fax 0432.747250 http://www.catas.com e-mail: lab@catas.com Filiale: Via Braille, 5 20851 Lissone MB Tel. 039.464567 Fax 039.464565



e-mail: lissone@catas.com

RAPPORTO DI PROVA

Emissione rapporto:

**184699 / 1** 01/12/14

Denominaz.campione:

LEGNODUR A240 (100pp), CATALIZZATORE 2423/R (5pp)

Classificazione degli adesivi per impieghi non strutturali per l'incollaggio di legno (parte non soggetta ad accreditamento)

Sequenza di condizionamento	Valore medio del campione N/mm2	Valore minimo previsto N/mm2
1	14,3	10
3	6,5	4
5	5,7	4

Classe di durabilità D4:

raggiunta

Il responsabile di reparto Ing. Paolo Tirelli II Direttore
Dott. Andrea Giavon

Pag. 5/5