



**ADESIVI RESINE
VERNICI**

SCHEMA TECNICA VINACOLL 409

DESCRIZIONE

Dispersione omopolimera di acetato di polivinile modificato. Il VINACOLL 409 è pertanto indicato per incollaggio di legno con legno e tantissimi altri materiali quali carta, stoffa ecc.

CARATTERISTICHE

Rapidità	media
Natura	liquido bianco
Temperatura minima filmazione	+ 7 C°
Temp.ottimale ambiente/materiali/colla	+ 15 C° trasparente
Aspetto del film	trasparente
Colore	bianco
Grammatura	130 / 170 gr / cmq
Tempo aperto	12 / 17"
Valore medio tenuta collante	140 kg / cmq
Tipo valutazione incollaggio	(D2)

PRECAUZIONI

Teme il gelo immagazzinare tra + 10 / 30 C°

La garanzia del prodotto è di 6 mesi (confezioni sigillate).

Mescolare prima dell'uso.

CONFEZIONI

Barattoli kg 1 secchi kg 5/10/20 taniche kg 25 fusti kg 120/200 cisterne kg 1000

Pur essendo le notizie sopra riportate frutto della nostra migliore esperienza esse hanno valore generale, ogni caso specifico dovrà essere sottoposto ad una prova pratica da parte dell'utilizzatore che assume la piena responsabilità dell'esito finale del lavoro.

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente

RECOLL INTERNATIONAL s.r.l.

Via Edison 23/21 Z.I. Anconetta 36063 Marostica (Vi) Italy

Tel. 0424 471189 - Fax 0424 471196 - www.recoll.it - E-mail: recoll@recoll.it

PIVA 03412200242