



**ADESIVI RESINE
VERNICI**

PRIMER POLY ECO

RESINA CONSOLIDANTE E CONTRO L'UMIDITA' ESENTE DA SOLVENTI

Resina consolidante per massetti cementizi spolveranti; per il trattamento contro l'umidità residua per pavimenti e pareti umide; con l'aggiunta di sabbia fina si ottengono malte sintetiche per rasature o riparazioni rapide. Per l'incollaggio usare esclusivamente nostri collanti: PARQUET 0160 ECO, PARQUET 0160 GREEN LINE, SILANBLOK SM o PARQUET T56.

MODO D'USO:

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Verificare sempre l'umidità del sottofondo con appositi strumenti. Il sottofondo da trattare dovrà essere compatto e privo di parti distaccanti. Eventuali difetti della superficie, come fessurazioni o crepe vanno trattate impastando della sabbia fine lavata (non marina) con PRIMER POLY ECO.

APPLICAZIONE

Ambientare a 20°C prima dell'impiego. Verificare sempre la compattezza e l'umidità del massetto (max 3 – 4%). Applicare in ambiente aerato il PRIMER POLY ECO abbondante in prima mano a rullo o a pennello, dopo aver stuccato eventuali crepe del massetto. Lasciare asciugare in ambiente aerato 3 – 4 ore in condizioni ambientali di 20 – 25°C e 60 – 70% U.R. (condizioni diverse possono portare a risultati non eccellenti). Applicare la seconda mano di PRIMER POLY ECO. Spargere sull'ultima mano della sabbia di quarzo fine ed asciutta (non marina). Allontanare l'eccesso di sabbia prima dell'incollaggio. Temperatura ambiente da 15 a 25°C, umidità relativa non superiore al 75%. Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuali. Consultare sempre la scheda tecnica e di sicurezza del prodotto.

NOTE

Tra una mano e l'altra è importante non lasciar passare un intervallo di tempo superiore alle 12 ore per avere un perfetto legame fra le varie applicazioni.

CARATTERISTICHE SPECIFICHE:

Aspetto:	Liquido bruno
Viscosità (@20°C):	20 – 50
Resa (g/m ²):	200 – 400
Durata della miscela (minuti):	50 – 60
Pedonabilità (ore):	6 – 8
Indurimento finale (giorni):	1 – 3
Temperatura d'uso (°C):	+15 - +25
Applicazione/Attrezzi:	Rullo, pennello
Pulizia attrezzi:	SE, a prodotto ancora fresco
Rimozione del prodotto:	SE, a prodotto ancora fresco
Magazzinaggio (mesi): temperatura compresa fra +5°C e +25°C	6
Informazioni sullo smaltimento:	Smaltire in conformità alle vigenti disposizioni locali e nazionali
Confezioni	Fustini da 10 kg.

RECOLL INTERNATIONAL s.r.l.

Via Edison 23 Z.I. Anconetta 36063 Marostica (Vi) Italy

Tel. +39 0424 471189 - Fax +39 0424 471196

www.recoll.it - E-mail: recoll@recoll.it PIVA 03412200242



**ADESIVI RESINE
VERNICI**

Limitazioni d'uso:

Usare esclusivamente i nostri adesivi come PARQUET 0160 ECO,
PARQUET 0160 GREEN LINE, PARQUET T56 o PARQUET W4/SM.
Aerare l'ambiente durante la stesura, evitando correnti d'aria
Usare sempre adeguati sistemi di protezione individuali Non applicare in
ambienti umidi
Ambientare il prodotto a 20°C prima dell'applicazione

RECOLL INTERNATIONAL s.r.l. garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio delle proprie esperienze e conoscenze tecnico-scientifiche; tuttavia non si può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori del suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al caso specifico. La presente revisione annulla e sostituisce ogni revisione precedente.