TDS OLIOLUCE

Soluzione di cere dure, resine e oli in solventi paraffinici ed estratti vegetali agrumati.

DESTINAZIONE E PRESTAZIONI

OLIOLUCE è una finitura protettiva lucidante per tutte le superfici in legno in interni, a pavimento, rivestimento e complementi di arredo.
E' perfettamente compatibile con precedenti trattamenti ad impregnazione oleo-cerosa e a cera.
Per la sua peculiarità formulativa, le molecole cerose sono completamente disciolte nel solvente veicolante, consentendo una continuità ottimale della loro distribuzione sulla superficie e creando così un sottilissimo velo protettivo ad elevata durezza. A differenza delle normali cere, la finitura di **OLIOLUCE** non è untuosa o grassa; quindi non trattiene la polvere e riduce sensibilmente le tracce di calpestio; per questo può essere efficacemente applicata anche su superfici precedentemente trattate con cere tradizionali per aumentare la resistenza alle tracce e allo sporco.
Non è filmante, non altera la naturale traspirabilità del legno.
Esalta i valori estetici del legno, mettendo in risalto le venature con lucentezza sericea.
Di facile manutenzione, rilucidabile
La finitura di **OLIOLUCE** non si screpola, non si altera alla luce né per effetto dell'ossidazione. Può essere quindi utilizzato anche per la protezione di infissi, mobili, strutture, complementi d'arredo e rivestimenti in precedenza trattati.

MODO D'USO

Agitare prima dell'uso. Non applicare a temperatura inferiore a 5°C.
Applicazione a spray-buffing: spruzzare una piccola quantità su una superficie limitata (1-2 mq) e ripassare subito con monospazzola a dischi medio-duri fino ad ottenere asciugatura e lucentezza. Procedere fino alla totale copertura della superficie da trattare. Per aumentare la lucentezza ripetere l'operazione 2 o più volte. Si consiglia l'utilizzo della monospazzola a 300 giri/minuto; a velocità inferiore si dovranno allungare i tempi operativi.
Applicazione manuale: applicare a pennello/straccio morbido/spandicera, stendendo uniformemente un leggero strato di prodotto sulla superficie. Ad asciugatura avvenuta (dopo 30-60 minuti) procedere alla lucidatura con panno morbido, lucidatrice o monospazzola munita di dischi di media durezza. Per aumentare la lucentezza ripetere l'operazione.
Manutenzione ordinaria: pulire la superficie con un panno umido ben strizzato. Dopo asciugatura applicare una mano di OLIOBELLO, con le stesse modalità sopra descritte.

Consumo indicativo: 1litro per 15-20 mq

RECOLL INTERNATIONAL s.r.l.
Via Edison 23/21 Z.I. Anconetta 36063 Marostica (Vi) Italy
Tel. 0424 471189 - Fax 0424 471196 - www.recoll.it - E-mail: recoll@recoll.it

PIVA 03412200242